



Lacq RapidOil 2K

is een product bestaande uit 2 componenten. Component A is op basis van plantaardige olie en is volledig vrij van oplosmiddel. Met slechts één enkele laag geeft u het hout kleur en de bescherming die het verdiend. Met het toevoegen van de oplosmiddel vrije accelerator (component B) versnelt u de droging van de olie waardoor het behandelde oppervlakte sneller te belasten is. De A component kan ook worden toegepast als renovatie- of onderhoudsolie op ondergronden die eerder behandeld zijn met Rapidoil

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Kleurt en beschermt in één enkele laag
- Hoge penetratie in ondergrond, waardoor het hout van binnenuit beschermd wordt.
- Bestaat uit meer dan 95% herwinbare grondstoffen
- 8 standaardkleuren die eventueel onderling kunnen gemengd worden.
- Verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout
- Volledig oplosmiddel vrij (0% VOS)
- Eenvoudig in onderhoud
- Duurzame bescherming
- Laag verbruik: ca. 30 m²/L (afhankelijk van ondergrond)
- Geschikt op iedere houtsoort.
- Vloeren , Meubels
- Uitstekende slijtvastheid
- Bestendig tegen water dus ook geschikt voor badkamers en keukens
- Geen aanzetten of overlappingsen
- Hittebestendig
- Snelle doorharding: 80% in 2 dagen
- Vloer is te reinigen met water en zeep na 5 dagen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Onbehandeld hout: schuur het oppervlak volgens de regels van de hout. Gebruik hiervoor geen fijnere korrel dan 120. Let erop dat schuursporen en onregelmatigheden na het aanbrengen van de olie extra zullen opvallen. Na het schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen.
2. Meng de A en B Component zorgvuldig en roer het mengsel 2 minuten goed door.
3. Wees er zeker van dat het te behandelen oppervlak droog is. Breng een kleine hoeveelheid **Lacq RapidOil 2C aan en** verspreid deze met een doek of boenmachine met dunne beige pad. Werk in vlakken van 5 - 10 m².
4. Laat Rapidoil 2C enkele minuten inwerken. Verwijder daarna alle overtollige olie binnen 15 minuten per zone. Gebruik hiervoor een doek of boenmachine met witte pad. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af.
5. In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak na 24 - 36 uur na de behandeling belast worden. Na 5 dagen kan op het oppervlak onderhoud met water en de juiste zeep toegepast worden.

De gebruikte gereedschappen kunnen gereinigd worden met **terpentine**.

VERBRUIK:

30 - 50 m²/L, afhankelijk van houtsoort, schuur- en aanbrengmethode. **Lacq RapidOil 2C** is na het mengen maximum 4 - 6 uur verwerkbaar (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid).

OPM: VERBRUIK BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN: ca. 60 m²/L.

Deze verbruiken zijn indicatief. Resultaten zijn sterk afhankelijk van het type hout, bewerking van het hout en de voorbereiding. Wij raden aan een proefvlak op te zetten om het exacte verbruik en resultaat te bepalen.

OPSLAG:

Lacq Rapidoil 2C kan gedurende 24 maanden worden opgeslagen in een koele droge omgeving en in de oorspronkelijke ongeopende verpakking.

LET OP:

BESCHERMT EN KLEURT UW HOUT IN ÉÉN LAAG

Het product is gebruiksklaar dus niet verdunnen!

LET OP: gebruikte lappen, doeken, etc. in verband met broeigevaar met water overgieten.